






# OLEOFLOOR® NATURAL

## HUILE MATE HAUTE PERFORMANCE

<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protège et embellit tous les ouvrages en bois d'intérieur (parquets, escaliers, plans de travail, lambris...).</li> <li>• Idéal pour tous locaux devant être mis rapidement en trafic, nécessitant une maintenance simplifiée.</li> </ul>
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huile mate à base de résines polyuréthanes modifiées.</li> <li>• Idéale pour bois bruts ou anciennement huilés.</li> <li>• Formule trafic intense.</li> <li>• Odeur agréable.</li> <li>• OLÉOFLOOR® NATURAL conserve l'aspect naturel du bois.</li> <li>• Grand confort d'application. Séchage rapide.</li> <li>• Pénétration optimale, nourrit le bois en profondeur.</li> <li>• Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, y compris ammoniacués. Protection renforcée contre l'eau.</li> <li>• Ne nécessite pas de lustrage ni de matériel d'application lourd et coûteux. OLÉOFLOOR® NATURAL peut, en 1ère couche seulement, être teinté avec un colorant universel (max. 3 %). Toujours faire un essai préalable.</li> <li>• Maintenance aisée.</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'applique sur toutes les essences utilisées habituellement dans ce genre d'ouvrage.</li> <li>• Convient en rénovation sur supports bruts ou anciennement huilés.</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Finition :</b> Mate.  <b>Liant :</b> Résines polyuréthanes modifiées.  <b>Solvant :</b> Eau.  <b>Densité (à + 20°C) :</b> 1,04± 0,05.  <b>Viscosité :</b> Liquide semi-fluide.  <b>Extrait sec :</b> 25 % ± 2.  <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable.  <b>Stockage :</b> Minimum 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.  <b>Conditionnements :</b> 1 L, 5 L et 20 L.  <b>Teintes :</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">         Incolore     </div> <div style="text-align: center;">         Natural Blanc Antique     </div> <div style="text-align: center;">         Natural Gris Antique     </div> </div> <p><b>Séchage (données à 20°C et 50 % d'hygrométrie relative) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hors poussière : 30 minutes.</li> <li>- Sec au toucher : 1 à 2 heures.</li> <li>- Égrenable : 4 à 6 heures.</li> <li>- Recouvrable : 4 à 12 heures.</li> <li>- Trafic normal : 24 heures.</li> <li>- Trafic intense : 2 semaines.</li> <li>- Dureté finale : 2 semaines.</li> </ul> <p><b>COV* :</b> Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/L (2010).        Ce produit contient maximum 50 g/L.</p>
<b>Préparation du support</b>	OLÉOFLOOR® NATURAL s'applique sur un support sec, propre, sain et préparé selon les normes en vigueur.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau synthétique microfibre, spalter (spécial vitrification).
<b>Recommandations avant application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.</li> <li>• Mélanger soigneusement le produit. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.</li> <li>• Le bois doit être propre, sec, non gras. Si nécessaire, nettoyer au SOAPCLEAN** puis laisser sécher.</li> <li>• Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à 10°C et supérieure à 25°C et dans tous les cas, se conformer aux normes/DTU en vigueur.</li> <li>• Pour tous renseignements complémentaires contacter notre service technique.</li> </ul>

<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une première couche régulière et garnie d'OLÉOFLOOR® NATURAL.</li> <li>• Commencer par les bords puis faire toute la surface en travaillant par zones.</li> <li>• Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes.</li> <li>• Appliquer une deuxième couche d'OLÉOFLOOR® NATURAL.</li> </ul>
<b>Conseil de pro</b>	Selon le résultat souhaité, on peut procéder à un léger égrenage (grains n°180 à 200) pour casser les petites aspérités du bois puis dépoussiérer minutieusement entre les deux couches.
<b>Recommandation après application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre au minimum 24 heures avant de replacer les meubles en protégeant les pieds avec des patins.</li> <li>• Ne pas recouvrir le support huilé par des tapis ou des bâches de protection pendant 14 jours après l'application d'OLÉOFLOOR® NATURAL.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	15 à 20 m <sup>2</sup> /L par couche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépoussiérer régulièrement la surface traitée avec un balai ou un aspirateur. Procéder à un balayage humide (détergent neutre et essorage maximum du matériel).</li> <li>• Si nécessaire, enlever les traces de cire, corps gras et autres salissures qui encrassent le sol avec SOAPCLEAN** (voir la fiche technique) ou au savon doux.</li> <li>• Pour une rénovation totale ou partielle, égrener la zone avec un abrasif fin. Dépoussiérer minutieusement puis appliquer une couche mince d'OLÉOFLOOR® NATURAL pour retrouver l'éclat du bois et le protéger à nouveau. Les retouches locales sont possibles et dépendent du niveau de dégradation de la couche d'origine.</li> </ul>
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau, immédiatement après utilisation.
<b>Stockage</b>	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
<b>Date d'édition</b>	Mars 2018

\*\* Même fabricant

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**